正电子湮没技术(PAT)是一项较新的核技 术. 它是利用正电子与物质的相互作用来获得 凝聚态物质的微观结构、电子动量分布及缺陷 状态等信息的实验技术.

正电子是电子的反粒子,这种粒子首先是 狄拉克在 1930 年建立相对论量子力学时预言 其存在的. 两年以后安德逊 (Anderson)在宇宙射线中发现了它. 它是人们发现的第一种反粒子. 正 电子与电子一样,同属于轻子. 正电 子和电子作为基本粒子的属性列于 表 1. 从表中可以看出正电子与电 子具有相同的静止质量和自旋,所带 的电荷和电子的电量相等,不过是正 的,因而也具有正的磁矩.

但是,正电子和电子之间也有重 要的区别. 电子是一种较容易发现 的基本粒子,一切原子的外壳层都是 由电子构成,而正电子则比较罕见, 它们只在与宇宙线有关的现象中及 不稳定同位素的 β^+ 衰变时出现.

当物质与反物质相互作用时,质 量转化为能量的过程称为湮没, 在 我们这个物质世界里,正电子不可能 长时间稳定地存在. 它遇到电子时 就会湮没,正电子和电子转变为γ光 子. 正电子主要以两种形式发生湮 没, 第一种形式是自由湮没, 第二种 形式是束缚态湮没,自由的正电子 与电子湮没,称为自由湮没. 目前正 电子湮没技术作为一种实际的测试 方法主要是自由湮没. 根据自由湮

没时发射的光子数目不同分为三种情况:即单 光子、双光子和三光子湮没,不发射光子或发射 更多光子的情况极为罕见.

实验中用的正电子都来自放射性同位素的 正电子衰变. 在一般实验中使用最多的正电子 源是22Na,它有着较长的半衰期和高的衰变效

山东工业大学数理系 济南 250061

率. 并且在 β^+ 衰变过程中,在放出正电子的几 乎同时还放出一个能量为 1 28MeV 的 γ光子, 这个光子可以作为正电子诞生的标记,作为商 品供应的²²Na 正电子源是²²NaCl 水溶液, 通常 人们是把这种²²NaCl 水溶液滴在抗蚀的材料如 镍箔、塑料或云母片上,然后将2NaCl水溶液蒸

> 发掉,在上面再盖上一片同样的 箔,这样就制成了我们在实验中使 用的正电子源. 当大量正电子射 到样品中去,与样品中的电子湮没 时,发射出 γ射线,用 γ射线探测器 探测这些射线,就可以获知样品材 料内部有关电子结构、电子密度等 方面的信息.

> 金属或固体(晶体)材料内电 子密度分布和电子的动量和能量 是决定材料微观结构的重要因素, 利用正电子湮没技术可以获得有 关这方面的信息. 正电子到达材 料中各处时在湮没前经历的时间 叫正电子的寿命, 在实验上测得 的正电子寿命的长短反映了湮没 处电子密度的不同,这是因为正电 子湮没的概率和它到达处的电子 密度有关,在电子密度大的地方, 正电子进入时更快地湮没,这便是 用正电子寿命方法侧量电子密度 的依据, 在不同的材料中或材料 相同但相结构不同的物质中各处 的电子密度不同,正电子到达材料 中各处时的寿命也不同. 例如金 属中正电子的寿命一般在100到

250ps (皮秒,即 10-12秒)之间,在离子化合物或 其他非金属化合物中则可到 1ns(纳秒, 10-9 秒),材料中有空位缺陷时,缺陷中的电子密度

表1 正电子与电子的基本属性

物理量 单位 粒子类型	静止质量/kg	自旋力	电荷e	磁矩μβ
正电子	9.11×10^{-25}	1/2	+1	+1
电子	9.11×10^{-25}	1/2	-1	-1

刘 东 红

刘 裕 勤







现代物理知识

较小,因而正电子进入缺陷后会有较长的寿命.这样,正电子寿命的测量就能提供有关物质相结构(用来研究各种结构相变、液晶相变乃至生物膜相变等)以及晶体中缺陷的大小和种类的信息.这对了解材料的宏观性质都是很重要的.

$$E^2=m_0^2c^4,$$

可以计算出一个 γ 光子的能量为 $E_0 = 511$ keV. 因为我们假定湮没前电子对的总动量为零,根据动量守恒,湮没后两个 γ 光子必然沿 180°的相反方向射出,如图 1 所示.




图1 记录正电子湮没事件数的实验简图

在滴上²²NaCl 溶液的样品的两侧相对着放置两个γ射线探测器,它们接收的信号送人一个符合电路,该符合电路只有当其两端同时有脉冲输入时,才能输出一个脉冲,这一脉冲送人计数器就是一次正电子湮没的计数.为了测出正电子寿命,实验装置中还要加进探测²²Na 发射1.28MeV 的γ光子的部件.这样就能测出正电子从发射到湮没所存在的时间,也就是测出了正电子的寿命.

如果正电子-电子对的初始动量不为零,在金属中,因为电子有几个到十几个电子伏特的能量,在质心坐标系中,光子的能量精确地为 $m_0C^2=511$ keV,两个光子沿相反方向射出,而在实验室坐标系中,由于电子对具有动量 \bar{p} ,因而两个 γ 光子的方向就要偏离共直线,如图 2 所

示.由于多普勒效应,能量也要与 511 keV 发生偏移,根据动量和能量守恒定律,可以得到偏角 θ 和多普勒能移 ΔE

$$\theta = \frac{p_T}{m_o C}, \ \Delta E = \frac{1}{2} C P_L$$

式中 p_T —电子对动量的纵向分量, p_L —电子对动量的横向分量。




图2 双光子湮没过程动量守恒矢量图

由以上两式可以看出 θ 和 ΔE 的大小代表着电子对在湮没前动量的大小,而电子对的动量主要由湮没电子的动量来决定.因此,实验上测量 θ 和 ΔE 就可以反应出物质中电子动量的信息.这就是角关联和多普勒展宽方法所依据的原理.通过角关联测量可以获得固体中电子的动量和能量的信息.这对研究金属中电子的能级及固体能带结构都是很重要的,这种信息也用来研究材料的缺陷.

正电子湮没技术 (PAT) 应用范围极其广泛,几乎包括一切形态的凝聚态物质都可以用此技术来研究. 研究涉及到固体物理、原子物理、材料物理、表面物理、化学、医学等领域. 金属与合金是 PAT 研究的传统阵地,但现在在非金属、半导体、离子晶体、有机晶体、陶瓷等方面的应用也有了长足发展.

